

ACRÍLICO 707

PRODUTO

OLIVÉ ACRÍLICO 707 é um selante de emulsões acrílicas de base aquosa, monocomponente, que depois de curado se converte em uma junta plasto-elástica com excelente aspecto e acabamento.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Não escorre em juntas verticais (tixotrópico);
- ✓ Resistência a diversas condições climáticas e raios UV;
- ✓ Aceita pintura;
- ✓ Excelente adesão;

DADOS TÉCNICOS

Produto Não Curado

Base Química	Emulsão acrílica	
Aparência	Pasta tixotrópica de baixo odor	
Cor	Branco/Incolor	
Densidade	Aprox. 1,607 g/cm ³	
Formação de Pele	23°C e 50% u.r	15 - 30 min.
Temperatura de Aplicação	+5°C a +35°C	
Temperatura de Serviço	-20°C a +80°C	
Características mecânicas (medidas sobre lâmina de 2mm de espessura)		
Dureza Final Shore A	(DIN 53505)	Aprox. 25
Alongamento na Ruptura	(DIN 53504)	300%

Fatores acima podem variar em função de fatores ambientais como temperatura, umidade e tipo de substrato. Os tempos de cura são mais baixos em baixas temperaturas e espessura do produto aplicado.

INDICAÇÕES

- Vedação de juntas de fraca dilatação em interiores;
- Preenchimento de trincas, perímetro e vedação em torno de janelas, rodapés, cantos e fissuras de paredes.
- Adere em diversas superfícies como: Madeira, MDF, cortiça, concreto, ladrilhos, compensado, tijolo, metal, gesso, molduras, etc.

LIMITAÇÕES

- Não é recomendado para superfícies que eliminam óleos, plastificantes ou solventes.
- Não recomendado para instalações de espelhos.
- Antes de pintar, recomenda-se um teste prévio.
- Não pode ser usado como adesivo estrutural.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, gorduras, partículas soltas e outras substâncias que impeçam boa adesão. Não utilize querosene ou gasolina para limpeza de superfícies.

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° conforme a largura da junta. Aplique o selante uniformemente. É necessário que haja ventilação para eliminação de água durante a cura. Evitar contato do selante com a água até sua cura total.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, em temperatura inferior a 25°C na embalagem original. Evite exposição direta ao sol. Exposição a altas temperaturas podem iniciar a reação de cura do produto dentro do cartucho. Após aberto evitar qualquer contaminação e entrada de ar. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas.

Na util

solucaoselantes.com.br

ACRÍLICO 707

RENDIMENTO APROXIMADO

A tabela mostra quantos metros lineares aproximados por cartucho de 280ml em relação às dimensões da junta.

Profundidade da junta (mm)	Largura (mm)					
	5	8	10	12	15	20
5	11	7	5,5	4,5	3,5	2,5
8	7	4	3,5	2,5	2	1,5
10	5,5	3,5	2,5	2	1,5	1,2
12	4,5	2,5	2	1,7	1,3	<1
15	3,5	2,2	1,5	1,3	1	0,7

Os espaços destacados em amarelo são as relações entre largura e profundidade recomendadas.

APRESENTAÇÃO

Cor: Incolor/Branco.

Embalagens: Cartucho 280ml/440g.



HIGIENE E SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico.

ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle sob as condições de aplicação e de armazenamento. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.